

โฟมเส้นอุดร่อง ชนิดโพลีเอธิลีน

คุณลักษณะ

ดร. ฟิคซิท เบคกิ้ง ร็อด เป็นวัสดุรองรับและปรับระดับความลึก ของวัสดุยาแนว ซึ่งเป็นโฟมประเภทโพลีเอธิลีน ชนิดเส้นกลม ซึ่งมีขนาดและความยาวต่าง ๆ กัน ใช้อุดร่องเพื่อปรับระดับความลึกของร่อง เพื่อป้องกันการยัดติดกับพื้นร่อง (ยัดติด 3 ด้าน) ก่อนอุดยาแนวด้วยซิลแลนท์

ลักษณะการใช้งาน

- รอยต่อเพื่อการขยายตัว รอยต่อเพื่อการก่อสร้าง
- ปิดรอยแตกร้าวที่ไม่มีการเคลื่อนตัว
- ใช้อุดร่องเพื่อปรับระดับความลึกของร่อง

วิธีการใช้งาน

1. การเตรียมพื้นผิว

- **ดร. ฟิคซิท เบคกิ้ง ร็อด** ไม่จำเป็นต้องมีการเตรียมเป็นพิเศษ เพียงแต่ต้องเตรียมพื้นผิวของวัสดุร่องหรือรอยต่อต้องแห้งสะอาด ไม่มีเศษสิ่งสกปรกที่หลุดล่อนได้ง่าย ฝุ่นผง คราบน้ำมัน แร็กซ์ น้ำยาบ่มคอนกรีต ผิวที่หลุดหรือรอยแตกบิ่น ต้องทำการซ่อมแซมด้วยวัสดุที่เหมาะสม เช่น ปูนซ่อมแซมโครงสร้าง และทิ้งไว้ให้แห้ง ก่อนทำงานในขั้นต่อไป

2. การทำงาน

- นำ **ดร. ฟิคซิท เบคกิ้ง ร็อด** ใส่ลงไปในร่องให้มีขนาดความลึกที่กำหนด และควรจะต้องโต กว่าขนาดความกว้างของร่องที่ออกแบบไว้
- เมื่อใช้ **ดร. ฟิคซิท เบคกิ้ง ร็อด** ต้องระวังที่จะไม่ให้ผิวถูกตัด หรือถูกกดทับ และระหว่างการทำงานต้องหลีกเลี่ยงการดึงที่ยาวมากเกินไป

ข้อมูลทางเทคนิค

คุณลักษณะ	มาตรฐาน/วิธีการทดสอบ	ผลการทดสอบ
1.ค่าความหนาแน่น	JIS K6767	41-50 kg/m ³
2.ค่าการนำความร้อน	ASTM C177	0.027 W/m.K
3.ค่าความต้านทานแรงดึง	JIS K6767	44.6 N/cm ² 38.7 N/cm ²
-ตามแนวยาว		
-ตามแนวขวาง	JIS K6767	84.3% 77.0%
4.ค่าการยึดตัวที่จุดฉีกขาด		
-ตามแนวยาว	JIS K6767	35.5 N/cm 29.5 N/cm
-ตามแนวขวาง		
5.ค่าความต้านทานแรงฉีกขาด	JIS K6767	35.5 N/cm 29.5 N/cm
6.อุณหภูมิการใช้งาน	-	-80 ถึง +85 °C
7.ค่าการซึมผ่านของน้ำ	ISO 2896	0
8.ระยะเวลาที่ทนต่อรังสี UV	ASTM G53-88	มากกว่า 5ปี

โฟมเส้นอุดร่อง ชนิดโพลีเอธิลีน

ขนาดบรรจุ

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	ความยาว (เมตร)
6 มม.	100 ม.
8 มม.	100 ม.
10 มม.	100 ม.
13 มม.	100 ม.
15 มม.	100 ม.
20 มม.	100 ม.
25 มม.	50 ม.
30 มม.	50 ม.
50 มม.	2 ม.

อายุและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

- ไม่เกิน 1 ปี เก็บในที่ร่มและแห้ง

ความปลอดภัยในการใช้งาน

- ไม่เป็นพิษและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

ข้อมูลที่ระบุใน TDS นี้ และข้อเสนอแนะดังกล่าว เป็นข้อมูลที่ให้โดยอ้างอิงจากความรู้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการ และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ Dr. Fixit โดยจะต้องมีการจัดเก็บ ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้สภาวะปกติตามคำแนะนำของ Dr. Fixit ซึ่งในการใช้งานจริงมีความแตกต่างของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริงของแต่ละหน้างาน ทาง Dr. Fixit จึงไม่สามารถ รับรองประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้ หรือจากคำแนะนำที่ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจากการให้คำปรึกษาใด ๆ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Dr. Fixit ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมายใด ๆ ต่อข้อมูลที่ได้ให้ไว้



Bamco Supply & Services Limited (A group company of Pidilite Industries Ltd.)
699 Modernform Tower 15,17 FL., Srinakarin Rd., Pattanakarn,
Suan Luang, Bangkok 10250, THAILAND.
T. +662 722-8535 F. +662 722-8381
Website: www.dr-fixit.co.th
E-mail: sales@pidilitebamco.com
Helpline Call +662 722 8535 #101