

Dr. Fixit Extra Primer

ดร. ฟิคซิท เอ็กซ์ตร้า ไพรมเมอร์

น้ำยารองพื้นผิวเรียบเงา

คุณลักษณะ

ดร.ฟิคซิท เอ็กซ์ตร้า ไพรมเมอร์ คือ น้ำยารองพื้นสำหรับผิวที่เรียบเงา ผลิตภัณฑ์จากยางสังเคราะห์ สามารถใช้ได้กับปูนเก่า ที่ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม แห้งไว ใช้งานง่าย ใช้เป็นรองพื้นสำหรับสีน้ำ สีน้ำมัน และวัสดุกันซึมต่าง ๆ เพื่อช่วยเพิ่มการยึดเกาะของสีทับหน้าหรือวัสดุกันซึมกับพื้นผิวเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ทั้งนี้สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ลักษณะการใช้งาน

- ผิวเรียบเงา เช่น กระเบื้อง เมทัลชีท โลหะ กระจก
- ปูนเก่าที่ผ่านการขัดสีเก่าออกเรียบร้อยแล้ว

อัตราการใช้งาน

***ตามทฤษฎีโดยไม่เพื่อการสูญเสีย**

อัตราการใช้		
	ลิตร ต่อ ตรม.	ตรม./ถัง (18.925 ลิตร)
	มาตรฐาน	
เทียวที่ 1	0.25	75
รวม 1 เทียว	0.25	75

ความหนา (ไมครอน)

ความหนา (ไมครอน)	
	มาตรฐาน
ต่อ 1 เทียว	50
รวม 1 เทียว	50

วิธีการใช้งาน

1. การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวปูนเก่าที่มีการเสื่อมสภาพของฟิล์มสี เช่น บวมพอง หลุดล่อน มีลักษณะเป็นฝุ่นผง ให้เตรียมพื้นผิวก่อนเริ่มทำงานด้วยการขัดล้างทำความสะอาดสีเดิมที่เสื่อมสภาพทั้งหมด
- อุดโป๊วรอยแตกให้เรียบร้อย

2. การทำงาน

- ทาน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า **ดร.ฟิคซิท เอ็กซ์ตร้า ไพรมเมอร์** ด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง จำนวน 1 เทียว ด้วยอัตรา 0.25 ลิตร /ตร.ม /เทียว หรือ 1 ลิตร ทาได้ประมาณ 4 ตร.ม./เทียว แล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิท ประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนทาทับหน้า

3. การทำความสะอาด

- ภายหลังการใช้งานเสร็จควรทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ด้วยน้ำมันก๊าด

Dr. Fixit Extra Primer

ดร. ฟิคซิท เอ็กซ์ตร้า ไพรมเมอร์

น้ำยารองพื้นผิวเรียบเงา

ข้อควรระวังและข้อจำกัด

- เนื่องจากน้ำยานี้ถูกออกแบบเพื่อเป็นน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า น้ำยานี้จึงไม่เหมาะสมสำหรับการใช้เป็นน้ำยารองพื้นปูนใหม่กันต่างในสภาวะที่เป็นต่างรุนแรง
- การเคลือบสีบนผนังปูนที่ไม่ได้เตรียมพื้นผิวที่ดีพอจะลดประสิทธิภาพของการยึดเกาะของสีทับหน้าหรือวัสดุกันซึมกับพื้นผิวเดิม
- การเคลือบน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า หนาเกินไป จะลดประสิทธิภาพในการยึดเกาะของสีทับหน้ากับพื้นผิวเดิมได้
- น้ำยานี้ผลิตขึ้นเพื่อพร้อมใช้งานโดยไม่ต้องผสมทินเนอร์ (ถ้าจำเป็นจะต้องผสมทินเนอร์ ให้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์)

ข้อมูลทางเทคนิค

คุณสมบัติ	มาตรฐาน/วิธีทดสอบ	ผลการทดสอบ
1.สี	-	ของเหลวใส
2.ความละเอียด (ไมครอน)	-	50
3.ความหนืด (cPs)	-	30 ± 2
4.ความถ่วงจำเพาะ (กรัม/มิลลิลิตร)	-	0.77-0.81
5.เนื้อสีโดยน้ำหนัก (%)	-	10-12
6.ระยะเวลาแห้งตัว (ชั่วโมง)	-	0.15
7.การทาสีทับหน้า	-	เรียบ ไม่แตก ไม่ย่น
8.การทนด่าง NaOH 3% -ที่ 24 ชั่วโมง -ที่ 72 ชั่วโมง	-	ไม่พอง ไม่แตก ไม่หลุดล่อนผ่านผ่าน
9.การทนน้ำ -ที่ 168 ชั่วโมง	-	ไม่ฉ่ำ หรืออ่อนตัวผ่าน
10.การยึดเกาะกับคอนกรีต ของสีรองพื้น -7 วัน	-	1.97 (N/mm ²) (286 psi)
11.การยึดเกาะกับไม้ ของสีรองพื้น -7 วัน	-	3.19 (N/mm ²) (462 psi)
12.การยึดเกาะกับแผ่นกระจก ของสีรองพื้น -7 วัน	-	2.87 (N/mm ²) (416 psi)
13.การยึดเกาะกับแผ่นอลูมิเนียม ของสีรองพื้น -7 วัน	-	1.05 (N/mm ²) (153 psi)
14.การยึดเกาะกับแผ่นเมทัลชีส ของสีรองพื้น-7 วัน	-	0.94 (N/mm ²) (137 psi)
15.การยึดเกาะกับแผ่นเหล็ก ของสีรองพื้น -7 วัน	-	2.90 (N/mm ²) (421 psi)
16.การยึดเกาะกับกระเบื้องเซรามิก ของสีรองพื้น -7 วัน	-	3.55 (N/mm ²) (515 psi)

*วิธีการทดสอบ ตาม มอก.1177-2556

ขนาดบรรจุ

- 5 แกลลอน (18.925 ลิตร)

Dr. Fixit Extra Primer

ดร. ฟิคซิท เอ็กซ์ตร้า ไพรเมอร์

น้ำยารองพื้นผิวเรียบเงา

อายุและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

- เก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเท ไม่ควรจัดเก็บกลางแจ้ง
- เมื่อเปิดใช้แล้วควรใช้ให้หมด ถ้าต้องการเก็บไว้ใช้ ให้ปิดฝาภาชนะให้สนิท หลังเปิดใช้แล้วไม่ควรเก็บเกิน 6 เดือน

ความปลอดภัยในการใช้งาน

- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา หากสัมผัส ให้ล้างด้วยน้ำสะอาด
- สวมที่ปิดจมูกระหว่างการทำงาน
- สวมถุงมือและแว่นตาขณะทำงาน

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

ข้อมูลที่ระบุใน TDS นี้ และข้อเสนอแนะดังกล่าว เป็นข้อมูลที่ให้โดยอ้างอิงจากความรู้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการ และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ Dr. Fixit โดยจะต้องมีการจัดเก็บ ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้สภาวะปกติ ตามคำแนะนำของ Dr. Fixit ซึ่งในการใช้งานจริงมีความแตกต่างของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริงของแต่ละหน่วยงาน ทาง Dr. Fixit จึงไม่สามารถ รับรองประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้ หรือจากคำแนะนำที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจากการให้คำปรึกษาใด ๆ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Dr. Fixit ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมายใด ๆ ต่อข้อมูลที่ได้อ้างไว้



Pidilite Bamco Limited (A group company of Pidilite Industries Ltd.)
699 Modernform Tower 15,17 FL., Srinakarin Rd., Pattanakarn, Suan Luang, Bangkok 10250, THAILAND.
T. +662 722-8535 F. +662 722-8381
Website: www.dr-fixit.co.th
E-mail: sales@pidilitebamco.com
Helpline Call +662 722 8535 #101