

Dr. Fixit UniRelease WB

ดร. ฟิคซิท ยูนิรีลีส ดับบีบี

น้ำยาทาแบบสูตรน้ำ

คุณลักษณะ

ดร. ฟิคซิท ยูนิรีลีส ดับบีบี เป็นน้ำยาทาแบบสูตรน้ำ ลดปัญหาการเกิดฟองอากาศในผิวคอนกรีต ใช้ทำแบบหล่อคอนกรีตทุกชนิด น้ำยาจะเคลือบเป็นแผ่นฟิล์มบางระหว่างผิวแบบและคอนกรีตเพื่อป้องกันการเกาะติดคอนกรีตกับแบบหล่อ ซึ่งจะช่วยให้การถอดแบบที่รวดเร็ว สะอาดและง่ายขึ้น

ลักษณะการใช้งาน

- แบบไม้/แบบไม้อัด
- แบบเหล็ก
- แบบพลาสติก

อัตราการใช้

*ตามทฤษฎีโดยไม่เพื่อการสูญเสีย

- กับแบบหล่อไม้ประมาณ 20 - 35 ตรม./ลิตร และกับโลหะหรือพลาสติก 35 -50 ตรม./ลิตร
- ปริมาณต่อพื้นที่การใช้งาน จะขึ้นอยู่กับชนิดของแบบหล่อ และสภาพพื้นผิว

วิธีการใช้งาน

1. การเตรียมพื้นผิว

- ให้ทำความสะอาดแบบหล่อและแม่พิมพ์ ไม้ เหล็ก ด้วยเศษผ้า เพื่อขจัดสิ่งสกปรก และฝุ่นละออง กรณีของพื้นผิวเหล็ก ให้ทำการขัด สนิมเหล็ก โดยใช้แปรงและผ้าเช็ดทำความสะอาด
- ส่วนซีเมนต์ที่ติดอยู่ให้ทำการขูดออก

2. การทำงาน

- เขย่าผลิตภัณฑ์ให้เข้ากันดีก่อนการใช้งาน
- ดร.ฟิคซิท ยูนิรีลีส ดับบีบี ผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1:4 (ดร.ฟิคซิท ยูนิรีลีส ดับบีบี : น้ำ)
- ใช้ ดร.ฟิคซิท ยูนิรีลีส ดับบีบี พ่นหรือทาที่พื้นผิวที่ต้องการ หรือทาด้วยแปรง โดยทาบาง ๆ บนพื้นผิวชั้นบน
- ก่อนใช้และหลังการใช้แบบหล่อ จะต้องสะอาด หลีกเลี่ยงการใช้งานที่ไม่เหมาะสมซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแบบหล่อ
- เมื่อใช้ไม้หรือแบบไม้อัด จะต้องมีการเคลือบที่ผิวของไม้ก่อน ก่อนที่จะเทคอนกรีตลงแบบหล่อ

ข้อควรระวังและข้อจำกัด

- ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย เช่น เสื้อกราว์น แวนตา ถุงมือ (ดูรายละเอียดคำแนะนำตามฉลากของผลิตภัณฑ์)
- เมื่อสารเคมีหกกระเด็นถูกผิวหนังหรือตา ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดทันที หากกลืนหรือกินผลิตภัณฑ์ไป อย่าทำให้อาเจียนเพราะจะทำให้เกิดอันตราย ควรรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีเพื่อให้แพทย์รักษา
- ไม่ควรนำผลิตภัณฑ์นี้ไปทำการเจือจางกับผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่น้ำซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ลดลง

ข้อมูลทางเทคนิค

คุณสมบัติ	มาตรฐาน/วิธีทดสอบ	ผลการทดสอบ
ลักษณะ	-	ของเหลว
สี	-	สีนํ้านม
ความหนาแน่น ที่ 25 °ซ (กรัม/มล.)	-	0.90
จุดวาบไฟ, °ซ	-	ไม่ติดไฟ

Dr. Fixit UniRelease WB

ดร. ฟิคสิท ยูนิรีชีซ ดับบีบี

น้ำยาทาแบบสูตรน้ำ

ขนาดบรรจุ

- ถึงขนาด 200 ลิตร

อายุการเก็บรักษาและการจัดเก็บ

- อายุการเก็บรักษาเป็นเวลา 24 เดือนนับจากวันที่ของการผลิตอยู่ในสภาพที่ไม่มีการเปิดฝา จัดเก็บในที่เย็นและแห้ง (20-40 °ซ) และไม่ควรรสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง

ความปลอดภัยในการทำงาน

- ดร.ฟิคสิท ยูนิรีชีซ ดับบีบี เป็นสารที่ไม่เป็นอันตรายและไม่ไวไฟ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังและดวงตา
- กรณีที่สัมผัสกับผิวหนังหรือตา ให้ทำการล้างออกโดยทันที ลดการระคายเคืองและรีบไปพบแพทย์ทันที

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

ข้อมูลที่อยู่ใน TDS นี้ และข้อเสนอแนะดังกล่าว เป็นข้อมูลที่ให้โดยอ้างอิงจากความรู้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการ และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ Dr. Fixit โดยจะต้องมีการจัดเก็บ ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้สภาวะปกติตามคำแนะนำของ Dr. Fixit ซึ่งในการใช้งานจริงมีความแตกต่างของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริงของแต่ละหน้างาน ทาง Dr. Fixit จึงไม่สามารถ รับรองประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้ หรือจากคำแนะนำที่ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจากการให้คำปรึกษาใด ๆ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Dr. Fixit ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมายใด ๆ ต่อข้อมูลที่ให้ไว้



Pidilite Bamco Limited (A group company of Pidilite Industries Ltd.)
699 Modernform Tower 15, 17 FL., Srinakarin Rd., Pattanakam, Suan Luang, Bangkok 10250, THAILAND.
T. +662 722-8535 F. +662 722-8381
Website: www.dr-fixit.co.th
E-mail: sales@pidilitebamco.com
Helpline Call +662 722 8535 #101