

# ดร.ฟิซิก ดับบลิวพี แอดมิคซ์

## น้ำยาผสมกันซึมและปูนฉาบ

สำหรับคอนกรีต ปูนทราย ปูนฉาบ



- เพิ่มการกันซึมในคอนกรีต ปูนฉาบและปูนทราย
- ลดปริมาณน้ำผสม เพิ่มความหนาแน่นของปูน
- ลดการแตกร้าว รุพุน ของคอนกรีตไม่หดตัว
- เพิ่มกำลังอัดและความทนทานของคอนกรีต

1 ลิตร ผสมปูนได้ 100 กก.

### ลักษณะการใช้งาน

เหมาะสำหรับโครงสร้างของห้องน้ำ สะพาน้ำ อ่างเก็บน้ำ แท็งค์น้ำ หลังคา ฝ้าฟ้า โครงสร้างที่สัมผัสน้ำโดยตรง หรือปูนที่ใช้ฉาบกันซึม

- คอนกรีตเสริมเหล็ก
- แผ่นหล่อสำเร็จ
- ปูนฉาบ

### อัตราการใช้และผสม

- ใช้ผสมเพื่อกันซึมในคอนกรีต โดยผสม WP ADMIX กับน้ำสะอาด ในปริมาณ 1 ลิตร ต่อปูนซีเมนต์ 100 กก.
- ใช้ผสมกับปูนฉาบแทนปูนขาว โดยผสม WP ADMIX กับน้ำสะอาด ในปริมาณ 2 ลิตร ต่อปูนซีเมนต์ 100 กก.

ขนาดบรรจุ : แกลลอน 1 ลิตร

## ข้อมูลทางเทคนิค

### คุณสมบัติ

ลักษณะของผลิตภัณฑ์  
สี  
ความต้งจำเพาะ  
ส่วนประกอบของสารที่ไม่ระเหย  
ค่าความเป็นกรดต่าง  
เวลาในการแห้งตัว, นาที  
การดูดซึมของน้ำ  
อัตราการแทรกซึมของน้ำ

### มาตรฐาน/วิธีการทดสอบ

ASTM C 642-13  
BS EN 12390-8:2009

### ผลการทดสอบ

ของแกลว  
สีน้ำตาลแดง  
1.05+0.02  
13 + 0.05%  
11-13  
เริ่มต้น-100 ; สุกท้าย - 185  
9.75%  
26.34%



บริษัท พิธีไลต์ แบริก จำกัด  
669 อาคารโมเดิร์นฟอรัมทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  
โทร: +662 722-8535 แฟกซ์: +662 722-8381 อีเมล: info@pidilitebamco.com  
Website : www.Dr-Fixit.co.th Facebook Fanpage : DrFixitThailand

